



Rewah Paint Systeem 1 (decap)

bestaande verflagen verwijderen door decaperen met **Decamur**
2 Lagen **Kalei Liscio 2** (inkleurbaar met de Kalei Liscio - pigmenten)

Toepassing en eigenschappen

- KIK-rapport D:2010.10719
- Oude en nieuwe muren
- Scheur- en barstopvulling
- Dampopen microporeus
- Wolkvorming in de kleur afhankelijk van regen en vocht
- Cementvrije kalei ideaal voor monumenten en restauraties
- Ook voor hedendaagse toepassingen
- Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt
- Kan manueel worden aangebracht met een blokborstel
- Kan machinaal worden verspoten en daarna nagestreken met een borstel
- Kan met een spatel worden aangebracht
- Esthetisch effect kan zelf worden bepaald afhankelijk van de methode en het gekozen gereedschap

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com



Technisch advies Rewah Paint Systeem 1 (decap)

Algemeen advies

Voorbereidingen

- Bestaande verflagen verwijderen door te decaperen met **Decamur**.

Decamur is een biologisch afbreekbare thixotrope vloeistof, die perfect blijft hangen bij toepassing op verticale oppervlakken. In tegenstelling tot de meest courante verfabijters is het product watergebaseerd en volledig oplosmiddelvrij. Hierdoor gaat het product nauwelijks of niet verdampen en werkt het langer in op de verflagen. Dusdanig werkt het product veel efficiënter en heeft men eveneens een lager verbruik. De behandelde verflagen kunnen gemakkelijk afgespoeld worden met stoom of water onder hoge druk.

Decamur wordt onverdund toegepast met behulp van een airless pistool, een kwast, borstel of rol. Na een tiental minuten ziet men de inwerking van het product op de verflaag. Na 30 minuten dient men met een schraper te testen of de verf los komt van de ondergrond. Indien dit niet het geval is dient men een bijkomende laag te plaatsen en opnieuw de schraaptest te doen. Eén uur na het aanbrengen van het product en voor zover de schraaptest positief was, kan men de gevel gaan reinigen met water onder hoge druk (120 Bar) of door af te stomen.

- Muren bevloeien met **Rewanet** à rato van 0,2 liter/m².

Rewanet is een vloeistof, klaar voor gebruik. Door zijn specifieke tensioactief gedrag dringt het product diep in de ondergrond en bevordert de onthechting van materiaalvreemde stoffen zodat de reiniging moeiteloos kan gebeuren.

Rewanet aanbrengen met een zachte borstel of lagedruk pomp en minstens 24 uur laten inwerken.

- Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen en loszittende lagen bekomen wordt.
- Eventuele oude kalklagen maximaal afsteken.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Voegen herstellen daar waar nodig.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com

Afwerking

- Muren kaleien met 2 lagen **Kalei Liscio 2** op een goed voorbevochtigde ondergrond. Ideaal is om de dag voor het kaleien de muren goed te verzadigen met water.

Kalei Liscio 2 is een cementvrije fijne kaleimortel die bestaat uit droog gemengde natuurlijke hydraulische kalk en een selectie aan minerale vulstoffen. Na toevoeging van de nodige hoeveelheid zuiver aanmaakwater bekomt men een smeerbare pasta die na droging een authentieke eindlaag geeft met de typische eigenschappen van een kalkgebonden materiaal. **Kalei Liscio 2** kan desgewenst, op de werf, in de massa, worden ingekleurd met de minerale **Kalei Liscio Kleurpigmenten**.

Voor het aanbrengen van de **Kalei Liscio 2** kan gekozen worden tussen de manuele applicatie met de kaleiborstel in lagen van 1 à 2 mm of het machinaal aanbrengen en het nastrijken met de kaleiborstel.

De eindlaag wordt eventueel nagestreken met een vochtige kaleiborstel wanneer men een gladdere oppervlaktestructuur wenst te bekomen.

- Kalei Liscio kan worden ingekleurd met de 20 verschillende **Kalei Liscio Pigmenten**, die eerst in water dienen te worden opgelost om vervolgens onder de kalei te mengen.

Opmerkingen

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com