



Rewah Paint Systeem 2 (decap)

bestaande verflagen verwijderen door decaperen met **Decamur**

1 laag **Kalei Liscio 2**

1 fixatielaag met **Tensiocoat TQ Fix**

2 lagen **Kalkverf Calciana**

Toepassing en eigenschappen

- Oude en nieuwe muren
- Scheurvulling
- Dampopen
- Vlekvorming
- Fijne afwerking
- Minder duurzaam voor buitentoepassing

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com



Technisch advies Rewah Paint Systeem 2 (decap)

Algemeen advies

Voorbereidingen

- Bestaande verflagen verwijderen door te decaperen met **Decamur**.

Decamur is een biologisch afbreekbare thixotrope vloeistof, die perfect blijft hangen bij toepassing op verticale oppervlakken. In tegenstelling tot de meest courante verfabijters is het product watergebaseerd en volledig oplosmiddelvrij. Hierdoor gaat het product nauwelijks of niet verdampen en werkt het langer in op de verflagen. Dusdanig werkt het product veel efficiënter en heeft men eveneens een lager verbruik. De behandelde verflagen kunnen gemakkelijk afgespoeld worden met stoom of water onder hoge druk.

Decamur wordt onverdund toegepast met behulp van een airless pistool, een kwast, borstel of rol. Na een tiental minuten ziet men de inwerking van het product op de verflaag. Na 30 minuten dient men met een schraper te testen of de verf los komt van de ondergrond. Indien dit niet het geval is dient men een bijkomende laag te plaatsen en opnieuw de schraaptest te doen. Eén uur na het aanbrengen van het product en voor zover de schraaptest positief was, kan men de gevel gaan reinigen met water onder hoge druk (120 Bar) of door af te stomen.

- Muren bevloeien met **Rewanet** à rato van 0,2 liter/m².

Rewanet is een vloeistof, klaar voor gebruik. Door zijn specifieke tensioactief gedrag dringt het product diep in de ondergrond en bevordert de onthechting van materiaalvreemde stoffen zodat de reiniging moeiteloos kan gebeuren.

Rewanet aanbrengen met een zachte borstel of lagedruk pomp en minstens 24 uur laten inwerken.

- Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen en loszittende lagen bekomen wordt.
- Eventuele oude kalklagen maximaal afsteken.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Voegen herstellen daar waar nodig.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com

Afwerking

- Muren kaleien met 1 laag **Kalei Liscio 2** op een goed voorbevochtigde ondergrond. Ideaal is om de dag voor het kaleien de muren goed te verzadigen met water.

Kalei Liscio 2 is een cementvrije fijne kaleimortel die bestaat uit droog gemengde natuurlijke hydraulische kalk en een selectie aan minerale vulstoffen. Na toevoeging van de nodige hoeveelheid zuiver aanmaakwater bekomt men een smeerbare pasta die na droging een authentieke eindlaag geeft met de typische eigenschappen van een kalkgebonden materiaal.

Kalei Liscio 2 aanbrengen met de kaleiborstel in een laag van 1 à 2 mm.

- Kalei Liscio 2 na 28 dagen fixeren met **Tensiocoat TQ Fix**.

Tensiocoat TQ Fix is een kant-en-klare microharsemulsie. Dit resulteert in een maximale indringing van het hars zonder de initiële waterdampdoorlaatbaarheid van de ondergrond gevoelig te wijzigen. **Tensiocoat TQ Fix** vormt na droging een kleurloze fixerende laag met een uitstekende hechting op diverse bouwmaterialen.

Tensiocoat TQ Fix is klaar voor gebruik. **Tensiocoat TQ Fix** aanbrengen met de borstel, rol of het spuitpistool. Nadat **Tensiocoat TQ Fix** transparant is opgedroogd, kunnen de vereiste afwerkingslagen aangebracht worden.

- Na droging de muren schilderen met 2 lagen **Kalkverf Calciana**.

Kalkverf Calciana is een vloeibare “brij” met een hoog uitstrijkrendement en uitstekend dekvermogen. **Kalkverf Calciana** is gemaakt op basis van zuivere, gebluste kalk, natuurlijke vulstoffen en bevat geen synthetische bindmiddelen. De gevormde eindlaag is “kalkmat” en van puur minerale aard, is reversibel, heeft een vochtregulerend karakter en is uitermate dampopen. Naast de witte standaardkleur hebben wij een kleurpallet samengesteld dat met het Monicolor Systeem, vertrekkende vanuit P, D en TR basissen, “in pot” wordt aangemaakt.

De meest uiteenlopende methodes worden gebruikt voor het aanbrengen van kalkverf en dit met het oog op het bekomen van een uniek, decoratief resultaat. Met uitzondering van de witte kleur die indien gewenst met de rol of met de airlessapparatuur kan worden aangebracht, dient de **Kalkverf Calciana** steeds te worden aangebracht met een hiertoe geschikte kwast. Om aanzetten te voorkomen, dienen grote ononderbroken vlakken in een bewerking te worden uitgevoerd, nat in nat.

Hou rekening met het typische karakter van kalkverf en de verscheidenheid aan optische verschillen die na droging kunnen ontstaan. Hierdoor kan er ook een kleurafwijking optreden ten opzichte van de kleurmap! Weet dat “retouches” bij kalkverven steeds zichtbaar zijn.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com

Opmerkingen

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com